

VINYLOVÉ PODLAHY

FAVORITO Jabloň Natur

Užitná vrstva:

Vinyl 0,30 mm

2. Vrstva

LVT vrstva s dekorem

3. Vrstva

Vícevrstvý nosný vinyl

Středová poloha:

dřevovláknitá deska s
redukovanou nasákavostí

Protitah:

korek - přirozený kročejový útlum



Obecné údaje

| | |
|-------------------------|--|
| Artikelnummer | 100019404 |
| Kód EAN | 9003364122037 |
| Číslo celního sazebníku | 44187500 |
| Kolekce | FAVORITO |
| Stručný popis | Hotové podlahové prvky na nosné HDF dřevovláknité desce, protitahová vrstva korek 1,2 mm; na horní straně heterogenní designová vinylová krytina s různou tloušťkou užitkové vrstvy; spojovací profil bez lepení |
| Způsob pokládky | plovoucí pokládka nebo celoplošné lepení |
| Oblast použití | Vhodné pro obytné prostory s běžným pokojovým klimatem s relativní vlhkostí vzduchu 40 % až 60 % rLF a teplotou 16 °C až 24 °C. Není vhodné jako řešení pro vlhké prostory nebo mokré prostory. |
| Oblast použití, podklad | Musí splňovat požadavky normy, musí být zralý k pokládání, suchý, únosný s tolerancí rovinnosti podle DIN 18202, tabulka |

| | | |
|--------------------------|---|----------------|
| | 3, řádek 4 (další informace naleznete v dokumentu „TI 110 Information Inspection Requirements en.pdf“) Materiál a stavba musí být dostatečně aklimatizované. Skutečnosti zjištěné při povinné kontrole musí být v souladu dle DIN 18356 "Laying of parquet flooring and wood block flooring" nebo DIN 18365 "Flooring works", nebo ÖNORM B2236 / ÖNORM B5236 nebo příslušných norem a předpisu dané země; Musí být vyhovující podklad, žádná zbytková vlhkost; Musí být převzaty dělicí a dilatační spáry na určených místech; Musí být zachována vzdálenost od okraje přibližně 10 mm; je nutné dodržovat pravidla subjektu a instalační pokyny přiložené k výrobku. | |
| Ošetřování | Používejte pouze ošetřující a čisticí prostředky doporučené výrobcem; Údržbové čištění v závislosti na použití a stupni znečištění, vlhké čištění a péče dle návodu na údržbu a péči přiloženého k výrobku; Vyhněte se stojaté vlhkosti a vodě. | |
| Rozměry | ISO 24342 | 1 205 x 210 mm |
| Prodejní tloušťka | ISO 24346 | 9,8 mm |
| Třídění | imitace dřeva | |
| Vzor pokládky | 1-lamela | |
| Užitná vrstva | 0,30 mm | |
| Hrana | bez fáze | |
| Haptik | kartáčovaný | |
| Konstrukce | 5složková | |
| Oberfläche | Twist PLUS lak | |
| Středová poloha | dřevovláknitá deska s redukovanou nasákavostí | cca. 6,8 mm |
| Protitah | korek - přirozený kročejový útlum | cca. 1,20 mm |
| Uzamčení spoj | tiloFIX | |
| Profil hran | Profilování podélných a příčných hran tiloFix Angle/systém Angle | |

Technické údaje

| | |
|------------------------------------|----|
| Třída zatížení EN ISO 10874 | 31 |
|------------------------------------|----|

| | | |
|---|---|-------------------------------|
| Zbytkový vtisk | ≤ 0,1 mm | EN ISO 24343-1 |
| Vhodnost pro kolečkové židle | Vhodné s kolečky typu W - bez delaminace, možnost mírné změny povrchu | EN 425 |
| Požární odolnost | Bfl-s1 | EN ISO 9239-1, EN ISO 11925-2 |
| Emise formaldehydu | E1 | EN 717-1 |
| Obsah PCP | ≤ 5 x 10 ⁻⁶ n | CEN/TR 14823 |
| Zlepšení kročejového hluku | 16 dB | EN ISO 717-2 |
| Tepelný odpor | 0,09 m ² *K/W | EN 12664 |
| Odolnost proti skluzu | DS | EN 13893 |
| Lepení | disperzní lepidlo bez formaldehydu | |
| Elektrostatické chování | není antistatické | EN 1815 |
| Rozměrová stabilita v důsledku změny vlhkosti vzduchu | ≤ 0,25 % | EN ISO 20326 |
| Citlivost na skvrny a odolnost proti chemikáliím | chemikálie v domácnosti 0 = beze změn | ISO 26987 |
| Stálobarevnost na světle | ≥ 6 | ISO 105-B02 |
| Odolnost proti skluzu | R10 | DIN 51130 |
| Okenní plochy | Zejména v případě velkých okenních ploch upozorňujeme na to, že není možné zcela zamezit změnám barevnosti vlivem působení UV světla a barevná stálost se u jednotlivých výrobků liší. V případě potřeby může být nezbytné zastínění. | |

Obsah

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Počet podlahových dílců v balení | 6 stk |
| Počet balení na paletě | 56 bal. |
| Plocha podlahy jednoho balení | 1,518 m ² |
| Plocha podlahy jedné | 85,01 m ² |

| | |
|-------------------------|-----------|
| palety | |
| Hmotnost jednoho balení | 15,12 kg |
| Hmotnost jedné palety | 846,72 kg |

Další informace

| | |
|---------------------------------------|---|
| Šetrnost k životnímu prostředí | prohlášení o vlastnostech CE; prohlášení o nezávadnosti; prohlášení REACH; VOC Decret (A+); certifikát TÜV PROFiCERT-product Interior PREMIUM, reg. č. 70 720 5623-2 |
| Podlahové topení | Podlahové prvky lze pokládat i na podklady s podlahovým topením. Velký význam má provedení řádného a odborného zahřátí a ochlazení zákazníkem před pokládkou podlahy. Je bezpodmínečně nutné předložení protokolu o zahřátí - Protokol o topné zkoušce (další informace, zejména pro pokládku na elektrické systémy podlahového vytápění, viz směrnice "TI_025_Richtlinien_Verlegung_auf_Fussbodenheizung_en.pdf"). Dále upozorňujeme na to, že na povrchu podlahových prvků tilo nesmí teplota překročit 29 °C, a to ani v okrajových částech, ani pod nábytkem a koberci (termín akumulace tepla). V topném období může docházet vlivem suchého vzduchu ke vzniku spár. |
| Plovoucí pokládka | Hotové podlahy jsou určeny pro plovoucí pokládku bez použití lepidla. Pod hotovou podlahu vždy položte parotěsnou PE fólii s minimální tloušťkou 0,2 mm. Tato fólie neslouží pouze k ochraně před vlhkostí, přispívá především k vytvoření klouzavé roviny, která je nezbytná pro neomezenou plovoucí podlahu; hotové podlahy jsou z výroby opatřeny korkem - přirozeným kročejovým útlumem, přičemž další opatření na podporu kročejové izolace jsou jen sotva přínosná, a nejsou proto účelná. |
| Doporučené lepidlo | K lepení použijte tilo Elastic EC 1 PLUS hybridní lepidlo pro dřevěné a fertig podlahy nebo Rigid Boards, se zubovou stěrkou doporučenou podle pokynů pro lepení. |
| Potřebné nástroje | distanční klínky, dorážecí hranol, dorážecí železo (doporučujeme sada pro pokládku tilo, objednáací číslo 5000027), kladivo, úhelník, ruční pila nebo elektrická pila (přímočará pila, kotoučová pila nebo kapovací pila). |
| Záruka kvality tilo | 15 Jahre |
| Upozornění | Při skladování chraňte před vlhkostí, teplem a přímým slunečním zářením |

Tyto informace vám poskytujeme na základě našich experimentů, zkušeností, provedených zkoušek, aplikovaných norem a osvědčené technické praxe podle našeho nejlepšího vědomí. Pro vaše další dotazy je vám k dispozici naše technická a zákaznická poradenská služba. U větších stavebních projektů využijte poradenství vždy ještě před započatím stavebních prací. Chyby a technické změny vyhrazeny. Další informace a aktualizace naleznete na www.tilo.com.

Verze : 3.01.082023

