

# VINYLOVÉ PODLAHY

## NOVO SPA Dub Victoria

**Užitná vrstva:**

Vinyl 0,30 mm

**2. Vrstva**

LVT vrstva s dekorem

**Středová poloha:**

Rigid Board

**Protitah:**

iXPE



## Obecné údaje

Artikelnummer	100054001
Kód EAN	9003364122327
Číslo celního sazebníku	39181090
Kolekce	NOVO SPA
Stručný popis	Rigid Board s pevným polymerním jádrem (SPC) dle EN 16511 se spojem bez lepidla na všech stranách s rozdílnou tloušťkou nášlapné vrstvy.
Způsob pokládky	plovoucí pokládka nebo celoplošné lepení
Oblast použití	Vhodné pro obytné prostory s obvyklým pokojovým klima s relativní vlhkostí vzduchu 40 % až 60 %, 16 °C až 24 °C a vlhké prostory s krátkodobým vlhkým klima s relativní vlhkostí vzduchu až 80 % a příležitostně vystřikující vodou. Není vhodné pro mokré prostory, jako jsou sprchové kouty apod. (trvalá vlhkost, trvalé mokro, stojící voda). Ve vlhkých prostorách je třeba dávat pozor na vhodný podklad. Anhydrit

	je vhodný za určitých podmínek, dřevěné materiály jsou nevhodné.	
<b>Oblast použití, podklad</b>	<p>Musí splňovat požadavky normy, musí být zralý k pokládání, suchý, únosný s tolerancí rovinnosti podle DIN 18202, tabulka 3, řádek 4 (další informace naleznete v dokumentu „TI 110 Information Inspection Requirements en.pdf“)</p> <p>Materiál a stavba musí být dostatečně aklimatizované. Skutečnosti zjištěné při povinné kontrole musí být v souladu dle DIN 18356 "Laying of parquet flooring and wood block flooring" nebo DIN 18365 "Flooring works", nebo ÖNORM B2236 / ÖNORM B5236 nebo příslušných norem a předpisu dané země; Musí být vyhovující podklad; ve vlhkých prostorech je potřeba dbát na vhodný podklad (mimořádně vhodný je anhydrit, dřevěné materiály nejsou vhodné). Musí být respektovány stavebně podmíněné dělicí a prodlužovací spáry; musí se dodržet vzdálenost od okraje asi 5 mm, která musí být následně trvale elasticky oddělena; musí se dodržet osvědčená technická praxe a návod k pokládce přiložené k výrobku.</p>	
<b>Ošetřování</b>	Používejte pouze ošetrující a čisticí prostředky doporučené výrobcem; Údržbové čištění v závislosti na použití a stupni znečištění, vlhké čištění a péče dle návodu na údržbu a péči přiloženého k výrobku; Vyhněte se stojaté vlhkosti a vodě.	
<b>Rozměry</b>	EN 17539	1 220 x 225 mm
<b>Rozměry</b>	EN 17539	5 mm
<b>Třídění</b>	imitace dřeva	
<b>Vzor pokládky</b>	1-lamela	
<b>Užitná vrstva</b>	0,30 mm	
<b>Hrana</b>	s fází (4V)	
<b>Haptik</b>	synchronní struktura soft	
<b>Konstrukce</b>	4složková	
<b>Oberfläche</b>	Twist PLUS lak	
<b>Středová poloha</b>	Rigid Board	3,7 mm
<b>Protitah</b>	iXPE	cca. 1,00 mm
<b>Uzamčení spoj</b>	tiloFIX	
<b>Profil hran</b>	Profilování podélných a příčných hran tiloFix Angle/systém Angle	

# Technické údaje

<b>Třída zatížení EN ISO 10874</b>	31	
<b>Zbytkový vtisk</b>	≤ 0,1 mm	EN ISO 24343-1
<b>Požární odolnost</b>	Bfl-s1	EN ISO 9239-1, EN ISO 11925-2
<b>Emise formaldehydu</b>	E1	EN 717-1
<b>Obsah PCP</b>	≤ 5 x 10 <sup>-6</sup> n	CEN/TR 14823
<b>Tepelný odpor</b>	≤ 0,05 m <sup>2</sup> *K/W	EN 12667
<b>Odolnost proti skluzu</b>	DS	EN 13893
<b>Elektrostatické chování</b>	není antistatické	EN 1815
<b>Změna rozměru</b>	≤ 0,15 %	ISO 23999
<b>Stálobarevnost na světle</b>	≥ 6	ISO 105-B02
<b>Okenní plochy</b>	Zejména v případě velkých okenních ploch upozorňujeme na to, že není možné zcela zamezit změnám barevnosti vlivem působení UV světla a barevná stálost se u jednotlivých výrobků liší. V případě potřeby může být nezbytné zastínění.	

## Obsah

<b>Počet podlahových dílců v balení</b>	8 stk
<b>Počet balení na paletě</b>	48 bal.
<b>Plocha podlahy jednoho balení</b>	2,196 m <sup>2</sup>
<b>Plocha podlahy jedné palety</b>	105,41 m <sup>2</sup>
<b>Hmotnost jednoho balení</b>	18,25 kg
<b>Hmotnost jedné palety</b>	875,9 kg

# Další informace

<b>Šetrnost k životnímu prostředí</b>	prohlášení o vlastnostech CE; prohlášení o nezávadnosti; prohlášení REACH; VOC Decret (A+); certifikát TÜV PROFICERT-product Interior PREMIUM, reg. č. 70 720 5623-3
<b>Podlahové topení</b>	Podlahové prvky lze pokládat i na podklady s podlahovým topením. Velký význam má provedení řádného a odborného zahřátí a ochlazení zákazníkem před pokládkou podlahy. Je bezpodmínečně nutné předložení protokolu o zahřátí - Protokol o topné zkoušce (další informace, zejména pro pokládku na elektrické systémy podlahového vytápění, viz směrnice "TI_025_Richtlinien_Verlegung_auf_Fussbodenheizung_en.pdf"). Dále upozorňujeme na to, že na povrchu podlahových prvků tilo nesmí teplota překročit 29 °C, a to ani v okrajových částech, ani pod nábytkem a koberci (termín akumulace tepla). V topném období může docházet vlivem suchého vzduchu ke vzniku spár.
<b>Plovoucí pokládka</b>	Hotové podlahy jsou určeny pro plovoucí pokládku bez použití lepidla. Pod hotovou podlahu vždy položte parotěsnou PE fólii s minimální tloušťkou 0,2 mm. Tato fólie neslouží pouze k ochraně před vlhkostí, přispívá především k vytvoření klouzavé roviny, která je nezbytná pro neomezenou plovoucí podlahu; hotové podlahy jsou z výroby opatřeny korkem - přirozeným kročejovým útlumem, přičemž další opatření na podporu kročejové izolace jsou jen sotva přínosná, a nejsou proto účelná.
<b>Použití ve vlhkých prostorech</b>	Při použití ve vlhkých prostorech je nutné celoplošné lepení. Postupujte dle návodu k pokládce "tilo tiloFIX-SPA-glued".
<b>Celoplošné lepení</b>	Abyste vyrovnali nerovnosti a získali savý podklad, vyhladili hrubé nerovnosti nebo odstranili spečené či jemnozrnné vrstvy, je třeba povrch zbrousit a vysát, nebo případně nanést dostatečně tlustou vrstvu vhodného nátěru, případně nátěrového tmelu. Dodržujte pokyny dodavatelé používaných výrobků a stavebních materiálů.
<b>Doporučené lepidlo</b>	K lepení použijte tilo EC1 PLUS Lepidlo pro Rigid Vinyl a lepený Vinyl, se zubovou stěrkou doporučenou podle pokynů pro lepení.
<b>Potřebné nástroje</b>	distanční klínky, dorážecí hranol, dorážecí železo (doporučujeme sada pro pokládku tilo, objednáací číslo 5000027), kladivo, úhelník, ruční pila nebo elektrická pila (přímočará pila, kotoučová pila nebo kapovací pila).
<b>Upozornění</b>	Při skladování chraňte před vlhkostí, teplem a přímým slunečním zářením

Tyto informace vám poskytujeme na základě našich experimentů, zkušeností, provedených zkoušek, aplikovaných norem a osvědčené technické praxe podle našeho nejlepšího vědomí. Pro vaše další dotazy je vám k dispozici naše technická a zákaznická poradenská služba. U větších stavebních projektů využijte poradenství vždy ještě před započatím stavebních prací. Chyby a technické změny vyhrazeny. Další informace a aktualizace naleznete na [www.tilo.com](http://www.tilo.com).  
Verze : 1.00.082023

